

## [12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号

91111646.X

[51] Int.CI<sup>5</sup>

B44C 1/165

(43)公开日 1992年8月5日

[22]申请日 91.12.15

[71]申请人 邱昆宗

地址 266108 山东省青岛市崂山区流亭镇北后

模村东弥公司

共同申请人 邱铄昆

1721发明人 邱昆宗 邱铄昆

B41M 5/025


BEST AVAILABLE COPY

说明书页数: 3

附置页数: 1

[54]发明名称 热敏变色纸贴花 [57]捕夷

一种热敏变色纸贴花。它由转写纸、印刷在转写纸上的印刷油墨、印复在转写纸和印刷油墨上的塑料面膜构成。印刷油墨由质量比为 5 份的热敏变色粉和 8~10 份的树脂油均匀混合制成、塑料面膜是树脂薄膜。热敏变色粉由二碘化汞和碘化银按 1:6 的质量比均匀混合制成。本发明可用于陶瓷、搪瓷、玻璃、金属等制品的表面装潢中,温度升高后可变色。温度复原后颜色也复原。装潢性好,具有显示温度的功能。



<12>

- 1、一种由转写纸、彩彩空装写纸上的印刷油墨和印复在转写纸 和印刷油墨之上的塑料面层组成的热敏变色纸贴花, 其特征在于所说 的印刷油墨由质量比为5份的热敏变色粉和8~10份的枵脂油均匀 混合制成,塑料面膜是树脂薄膜。
- 2、按照权利要求 ] 所说的热敏变色纸贴花, 其特征在于所说的 热敏变色粉由二碘化汞粉和碘化银粉以1:6的质量比均匀混合制成。

BEST AVAILABLE COPY

## 热敏变色纸贴花

本发明涉及热敏变色纸贴花,更明确地说是贴制在陶瓷、搪瓷、玻璃、金属等制品上装璜用,而且可以显示制品以及其内容物的温度的热敏变色纸贴花。

过去的纸贴花和涤纶不干胶贴花,大多只有装璜作用,没有显示温度的作用。其颜色不可变,没有趣味性,不能显示容器制品或电器制品是否过热。因此,不适用于需要显示温度或改变贴花颜色的场合,其装饰效果和应用范围因而受到限制。

本发明热敏变色纸贴花的目的,在于克服上述缺点和不足,提供一种不但具有装璜、美观作用,而且具有显示温度的功能,从而可以适用于需要显示温度、美化制品的场合的,因颜色可变而有趣味性、装璜性更强的热敏变色纸贴花。

为了达到上述目的,本发明热敏变色纸贴花由转写纸、印刷在转写纸上的印刷油墨和压合、印复在转写纸和印刷油墨之上的塑料面膜组成。印刷油墨由质量比为5份的热敏变色粉和8~10份的树脂油均匀混合制成,塑料面膜是树脂薄膜。热敏变色粉由二碘化汞粉和碘化银粉以1:6的质量比均匀混合而成。

二碘化汞粉和碘化银粉以 1:6 的质量比均匀混合后,即成为对热量敏感的热敏变色粉。它在 45 ℃以上由黄色变为红色,在 45 ℃以下又恢复为黄色。如更换热敏变色粉的成分和组成。会制成在其它温度下改变颜色的可逆或不可逆的热敏变色粉。以质量比为 5 份的热敏变色粉和8~10份的树脂油均匀混合,便制成了热敏变色的印刷油墨。这种印刷油墨印刷在转写纸上,贴花便具有了热敏变色的功能。

树脂油是印刷行业配制常用印刷 法墨的基本成份之一,有市售成品可购。塑料面膜以树脂薄膜制作时效果最好,使用时易从印刷油墨上脱落。

使用时, 先将热敏变色纸贴花剪下, 在清水中浸泡20~30秒钟, 转写纸便与塑料面膜连同印刷油墨脱落、分离。将塑料面膜连同印刷油墨贴合在陶瓷、搪瓷、玻璃或金属制容器或其它制品表面上, 便可将塑料面膜撕下。然后自然干燥3小时, 水分基本蒸发后, 便可将容器或其它制品送入炉内在150~170℃下烘烤。5~10分钟后将容器或其它制品取出, 热敏变色纸贴花便制作在容器或其它制品上。

本发明热敏变色纸贴花的任务就是这样完成的。

本发明热敏变色纸贴花既有装璜功能,又有显示温度的功能。它 对热敏感,颜色可变,有趣味性。可以广泛应用于需以颜色显示温度、 同时美化器具表面的场合以及陶瓷,搪瓷、玻璃、金属等容器或其它 制品上。

以下结合附图和实施例对本发明热敏变色纸贴花作更进一步的说明。


图1为本发明实施例1的示意图。图1中,本发明热敏变色纸贴花由印刷在转写纸1上的印刷油墨2以及印复在转写纸1和印刷油墨2上的塑料面膜组成。印刷油墨2由质量比为5份的热敏变色粉和8份的树脂油均匀混合制成。塑料面膜是树脂薄膜。实施例1有装璜功能,又可用颜色改变显示温度,可广泛应用于陶瓷、搪瓷等容器上。

实施例 2. 一种热敏变色纸贴花,它的印刷油墨由质量比为 5份的热敏变色粉和 10份的树脂油均匀混合制成。它在 60 C以上变为 始 从而可显示温度. 装璜功能也好。可广泛应用于陶瓷、玻璃等

ASDOCID: CN 1083255A

容器上。

实施例 3, 一种热敏变色纸贴花, 其印刷油墨由质量比为 5份的 蒸敏变色粉和9·5份的树脂油均匀混合制成。热敏变色粉由质量比为 1份的二碘化汞粉和 6份的碘化银粉均匀混合制成。本实施例在 45℃ 以下时为黄色,高于 45℃时为红色。温度再下降至 45℃以下时又由 Y 红变黄。因此,它既有装璜作用,又可显示温度在 45℃上下的变化。它可广泛用于制作在陶瓷、玻璃、金属、搪瓷等材料制造的容器的外壁上。



BEST AVAILABLE COPY